Megnevezés	Elasztomer bázis	Keménység	Alkalmazások	Szabványok	Szín	Hőállóság	Adatlap
NK 43	SMR 10	43 +/- 5 SH A	Rezgéscsillapítók		Fekete	– 40 – + 80 °C	NK 43
NK 55	SMR 10	55 +/- 5 SH A	Rezgéscsillapítók		Fekete	– 40 – + 80 °C	NK 55
NK 72	SMR 10	72 +/- 5 SH A	Rezgéscsillapítók		Fekete	– 40 – + 80 °C	NK 72
NBR	Akrilnitril-butadién	30-90 +/-5 SH A	Olajálló rezgéscsillapítók		Fekete		
EPDM	Ethylene-Propylene-Diene-Monomer	30-90 +/-5 SH A	Saválló rezgéscsillapítók		Fekete		EPDM
CR	Polychloroprene	30-90 +/-5 SH A			Fekete		
HNBR 55	Hidrogénezett akrilnitril-butadién	55 +/-5 SH A			Fekete		HNBR

Vulkanizált gumi jellemző tulajdonságai		Natúr kaucsuk	Sztirol Butadién	Etilén Propilén Dién	Butyl	Kloroprén	Uretán	Akrilát	Etilén Akrilát	Fluor	Szilikon	Fluorszilikon
Nemzetközi jelölés		NR	SBR	EPDM	IIR	CR	EU	ACM	AEM	FKM	VMQ	FVMQ
Keménység tartomány [SH A]		25-95	20-95	20-95	30-80	20-90	55-90	50-90	50-90	50-90	20-90	40-80
Szilárdsági jellemzők szobahőmérsékleten	Szakító szilárdság	5	4	4	3	4	5	3	4	3	2	2
	Nyúlás	5	4	4	5	4	4	3	4	3	5	3
	Rugalmasság	5	4	4	0	3	3	1	3	0	4	1
	Beszakítási ellenállás	5	3	3	3	4	2	2	2	1	1	1
	Kopásállóság	3	4	4	2	4	5	2	2	2	1	1
Maradó alakváltozás	Max. üzemi hőmérsékleten	3	3	1	3	2	3	3	3	0	0	0
	Szobahőmérsékleten	1	2	0	2	2	3	3	3	1	0	0
Hőmérsékleti jellemzők	Min. folyamatos működési hőm.	-55	-45	-50	-60	-40	-40	-30	-40	-30	-50	-65
	Max. folyamatos működési hőm.	80	90	130	130	100	120	160	160	220	210	200
Ellenállóság	Benzin	0	0	0	0	1	3	1	1	5	1	5
	Ásványi olaj 100°C-on	0	0	0	0	3	4	5	5	5	3	5
	Szervetlen savak vizes oldata pH<7	1	1	5	5	3	0	1	4	5	3	3
	Szervetlen lúgok vizes oldata pH>7	2	2	5	5	3	0	1	1	5	1	1
	Víz 100°C-on	2	2	5	5	3	0	3	5	5	3	3
	Időjárás és ózon	2	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5